



SE95CC81

ELASTOMERE :	Polychloroprène (CR-SBR)
DURETE :	65 Shores A (± 5)
DENSITE :	140 g/cm ³ environ
RESISTANCE A LA RUPTURE :	6 N/mm ²
ALLONGEMENT A LA RUPTURE :	200 %
TEMPERATURE D'UTILISATION :	-30 à +70 °C (+90 °C à court terme)
DEFORMATION REMANENTE A LA COMPRESSION :	40 % (DIN ISO 815 – 22h à 70°C)



Livraison gratuite à partir de 200 € HT
(Commandes inférieures à 200 € HT: participation 16,00 € HT)